

FICHA TÉCNICA

Edición: 31/08/11
Últ.revisión: 28/09/12



PRODUCTO

Plásticos Difíciles

PRESENTACIONES

Blíster 3 g + 4 ml

Refs. SAP

504112

Descripción

Adhesivo instantáneo de cianoacrilato adecuado para pegar todo tipo de plásticos gracias al tratamiento previo con imprimación que acompaña al adhesivo.

Adecuado para polietileno (PE), polipropileno (PP), Teflon® (PTFE), ABS, metacrilato (PMMA)...

Excelente dureza. Puede llegar a alcanzar una resistencia mecánica a la tracción de hasta 350 kg/cm².

Modo de Empleo

Las superficies a pegar deben encontrarse limpias de polvo y grasa.

Aplicar la imprimación sobre las 2 superficies a unir.

Dejar evaporar la imprimación aplicada sobre ambas superficies durante 5 – 7 segundos.

Aplicar una fina capa de adhesivo a lo largo de una de las superficies y presionar durante 10 – 30 segundos. En este lapso de tiempo endurecerá la unión, si bien la máxima resistencia no se alcanzará hasta transcurridas 12 horas.

Garantizamos las propiedades uniformes de nuestros productos en todos los suministros. Las recomendaciones y los datos publicados en esta hoja técnica se basan en nuestro conocimiento actual y rigurosos ensayos de laboratorio. Debido a las múltiples variaciones en los materiales y en las condiciones de cada proyecto, rogamos a nuestros clientes que efectúen sus propios ensayos de utilidad bajo las condiciones de trabajo previstas y siguiendo nuestras instrucciones generales. Con esto se evitan posteriores perjuicios, cuyas consecuencias serían ajenas a la empresa.

Los datos indicados en esta Hoja Técnica no deben ser considerados nunca como una especificación de las propiedades del producto.

